

# FDV-Dokumentasjon

Desember 2015

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

- 15,0 x 220/260 x 3650/4200 mm PD550 1-Stav UV-oljet matt lakkert
- 13,0 x 200/255 x 2400 mm PD450 1-Stav UV-oljet matt lakkert
- 13,0 x 180 x 2200 mm PD400 1-Stav UV-oljet matt lakkert
- 13,0 x 142 x 1187 mm PS300 1-Stav UV-oljet matt lakkert
- 13,0 x 180/200 x 2200 mm PC400 1-Stav matt lakkert
- 13,0 x 200 x 2400 mm PC300 3-Stav UV-oljet matt lakkert
- 13,0 x 200 x 2400 mm PC200 3-Stav lakkert
- 13,0 x 180 x 2200 mm PD200 1-Stav UV-oljet matt lakkert
- 13,0 x 180 x 2200 mm EditionM2 1-Stav UV-oljet matt lakkert

Parkett i 13 og 15 mm tykkelse er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt av HDF.

Toppsjiktet består av 2,5 mm

Dimensjon: På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner og pakkeinnhold

Overflatebehandling: 7 lag lakk kan leveres med normal lakk, matt lakk

Andre overflatebehandlinger kan være: hvit matt lakk, børstet, røkt og inn farget

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på parkettgulvet.

På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknotter under stoler og møbler etc.

Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, veggseksjoner osv.

På eventuelle kontorer bør gulvet utstyres med egne matter for kontorstoler.

### Rengjøring og vedlikehold:

Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig. Parkett kan rengjøres ved støvsugning, tørrmopping eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. Unngå salmiakkholdige vaskemidler. NB! Bruk ALDRI Grønnsåpe. La aldri sand eller vann bli liggende på parkettgulv.

## Fjerning av flekker:

Generelt så skal flekker fjernes umiddelbart. Etter flekkfjerning må du tørke gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.

### Flekk av:

Frukt, bær, vin, saft, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te, sjokolade og fett

### Fjernes med

Syntetisk vaskemiddel eller Aceton

-----  
Olje, gummi, neglelakk, skokrem, merker etter sko

Aceton

-----  
Fargebånd, kulepenn/tusj, blekk, leppestift og maling

Aceton eller White spirit

-----  
Blod

Kaldt vann eller Aceton

## Ettersyn:

Ved normal bruk skal det ikke være nødvendig med etterbehandling av gulvene. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet har blitt så slitt at treet er blitt misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakk. På et lakkert gulv må hele gulvoverflaten behandles, pusses/slipes ned før ny behandling.

## Vedlikeholds instruks og –intervall:

Meister gulv er av ekte tre som endrer farge når det blir exponert av UV-strålet. Enkelte treslag mer og raskere enn andre og det kan derfor være lurt å drøye med tepper og lignende.

Vedlikeholds intervall er meget vanskelig å anslå, men anslagsvis vil private hus trenge vedlikehold hvert 2. år med ordentlig pleie behandling. Offentlige kontorer etc. 2-3 ganger pr. år med ordentlig pleie behandling.

## 3. DIRFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Livstidsgaranti (Longlife-Garantie) 35 år i bomiljø i henhold til garantivilkår.

### **Fuktbestandighet:**

Parkett er ømfintlig overfor vann søl / fukt, derfor må vann fjernes umiddelbart.

### **Inneklima:**

Tre er et levende materiale, som puster og søker etter likevekt i forhold til miljøet. Om luften i rommet er tørr, vil treet krympe. Dette kan lede til deformasjon av gulvet og mer eller mindre store sprekker i gulvet. I motsatt fall, med høy luftfuktighet vil gulvet ekspandere og svulle, som kan resultere i konvekse bord. Temperaturen i rommet må alltid ligge mellom 18-22°C, og den relative luftfuktigheten skal ikke være lavere en 40% eller høyere enn 65%. Lav fuktighet eller for store variasjoner i luftfuktigheten er ikke bra for parketten. Pass spesielt på inneklimate ved hard fyring i vinterhalvåret. Om vinteren kan det være lurt å tilføre rommet fuktighet. Hvis luftfuktigheten avviker stort fra det anbefalte nivået vil dette gjøre at parketten krymper eller ekspanderer. Dette kan vise seg blant annet ved at bordene sprekker i skjøtene. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! MeisterWerke påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra overnevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

## **Gulvarme:**

Parketten kan legges på gulv med gulvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet, ikke partiell
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 26°C
- Elektriske gulvvarmen legges med maks 60 Watt/m<sup>2</sup>
- Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes, da temperaturen lett kan overstige 26°C
- Generell bruk av tepper, rugs eller matte på gulvarme kan føre til for høyt varmeutvikling. Sprekker mellom gulvbordene og deformasjon kan forekomme.

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker, sprekker mellom gulvbordene og deformasjon i parketten. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging. For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger. Enkelte tresorter kan ikke legges på gulvarme. Bøk og lønn er mer følsomme for temperatursvingninger enn andre treslag.

## **Miljøpåvirkning og anvisning for behandling av avfall:**

Anbefalte utluftingstid / inneklimatelevante tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredsstillt krav til emisjonsklasse E1. Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,12 mg/m<sup>3</sup> luft.

Miljømerking: "Der Blaue Engel"

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produkt og de inneholder ikke miljøfarlig avfall.

## **4. TEKNISK SERVICE**

Produsent: MeisterWerke Schulte GmbH  
Postadresse: Johannes-Schulte-Allee 5  
Post nr. og poststed: D-59602 Rùthen-Meiste / Tyskland  
Telefon: 0049 2952 8166-0  
E-post: info@meisterwerke.com  
Internett: www.meisterwerke.com