

FDV Fiberon Professional og Fiberon Pewter terrassebord

Anbefalinger for vask og vedlikehold av Fiberon Professional og Fiberon Pewter

Fiberon Professional og Fiberon Pewter er to modeller som består av ren, gjennomfarget kompisitt som ikke er belagt med Permtech membran. Gulvet vil bli påvirket fra miljøet, som sol, regn, forurensing, daglig bruk osv. Sopp og mugg kan oppstå på alle utendørs overflater, inkludert terrasseglv. Spesielt i perioder med lite sol og mye fuktighet. For å opprettholde utseende må terrassebordene rengjøres etter behov og i henhold til Fiberon Care and Maintenance Instructions. Se www.fiberondecking.com. Fiberon Professional og Fiberon Pewter består av ca 50/50% resirkulert trevirke og resirkulert plast. Trevirket inneholder fiber fra eik. Eikefiber vil mørkne ved eksponering av syrer og vann som inneholder metaller eller annen forurensning. Mørke flekker kan også oppstå på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter, avrenning fra tak og elementer som dekker terrassebordene. Bordene vil endres noe i fargen en tid etter montering.

Ved montering er det viktig å sørge for at mellomrommet mellom terrassebordene er minst 5 mm og avstand mellom bordene på langs må monteres i henhold til monteringsanvisning. (Benytt kun Phatom klips for skjult innfesting. Ved bruk av andre festemidler ugyldiggjør garantien). Dette for at det ikke skal legges seg rester etter organisk materialer som pollen, frø og bladrester som tetter mellomrommet og hindrer avrenning og lufting. Hvis det skulle tette seg kan det fjernes ved å spyle det bort med en hageslange eller trykkspyler, eventuelt skrapes bort med en kittkniv, slikkepott eller annet verktøy som ikke utsetter bordene for hakk og riper. God lufting/ventilasjon under gulvet er en forutsetning for å hindre gode velstvikår for mugg og sopp.

Avhengig bruk må terrassebordene rengjøres for skitt og smuss. Fei bort støv og blader med en feiekost når det dukker opp. For fjerning av flekker og merker kan det være behov for å vaske. Benytt vanlig husholdningsvaskemiddel. For vanskelige flekker benyttes børste til å skrubbe. Det anbefales å skrubbe i bordets lengderetning.

Høytrykkspyler kan benyttes. Trykket må være maks 1500 PSI og dysen må være minimum 30 cm over bordene.

Olje og fettflekker må fjernes umiddelbart. Hvis flekkene ikke lar seg fjerne med såpe og vann, kan det brukes midler som er beregnet for dette. Prøv først på et lite synlig område om middelet lager merker på overflaten.



Vogellund 31, 1394 Nesbru
tlf. 67 13 70 30.
firmapost@interplywood.no
www.interplywood.no